

Beskrivelse af overfladebehandlingen på vore typehuse, samt vejledning vedrørende reparation og vedligeholdelse.

Udvendigt.

Udhæng: dyppeimprægneret.
vedligeholdelse:
afrensning for snavs med stiv børste.
1 à 2 gange (efter behov) pinotex, farveløs (Sadolin)
eller tilsvarende produkt.

Mahogni: Dyppeimprægneret og lakeret med Sadolins Top-tex.
vedligeholdelse:
afvaskning med salmiakvand (1-10).
slibning med slibepapir, kornstørrelse 180-220.
Afstøvning.
Påstrykning af pinotex Top-tex, 980-8021 (Sadolin)
eller tilsvarende produkt.

Rem: Behandlet med pigmenteret træbeskyttelse (olivengrøn)
Vedligeholdelse:
afvaskning for snavs med stiv børste.
1 x pinotex farveløs, (Sadolin) eller tilsvarende
produkt.
Såfremt der er sket en afblegning af nuancen, kan
det anbefales at påføre 1 x pinotex, pokkenholt
(Sadolin).

Indvendigt.

Lofter: Syrehærdende grundfarve + mat alkydmaling eller
plasticmaling.
Vedligeholdelse:
afvaskning med salmiakvand (1-10).
1 x colomatt alkyd loftmaling (Sadolin) eller til-
svarende produkt.

Paneler: Syrehærdende grundfarve + mat alkydmaling.
vedligeholdelse:
afvaskning med salmiakvand (1-10).
1 x colomatt alkyd vægmaling (Sadolin) eller til-
svarende produkt.

Mahogni: Karmpartier, skabslåger "døre", behandlet på fa-
brik med syrehærdende matlak.

Den daglige rengøring foretages med vaskeskind,
opvredet i koldt vand.

Såfremt overfladen er særlig fedtet eller snavsset,
afrenses først med mineralsk terpentin eller ben-
zin. Derefter påføres Sadolis An-Teak Olie med ef-
terfølgende kraftig aftørring.

Mindre ridser og skrammer fjernes ved slibning med fint slibepapir, kornstørrelse 280-320. Slibningen udføres i træstrukturens længderetning. Derefter materes med tørt ståluld nr. 00. Påføring af Sadolins An-Teak Olie og kraftig aftørring.

Det må frarådes at anvende linolie, parafinolie eller vaseline.

Ved evt. senere oplakering anvendes følgende fremgangsmåde:

1. Afrensning af overfladen med mineralsk terpentin eller benzin.
2. Slibning med fint slibepapir, kornstørrelse 240-280.
3. Lakering med Holdex silkemat naturtræslak tilsat ca. 25% mineralsk terpentin.

Malede skabe samt toplemme:

Behandlet på fabrik med syrehærdende grundfarve og emaille.

Den daglige rengøring foretages med en blød børste og en svag sæbeopløsning. Efterfølgende aftørring med klud eller vaskeskind.

Ved en evt. senere opmaling anbefales følgende fremgangsmåde:

Overfladen renses omhyggeligt for fedtstof og snavs med salmiakvand (1-10) eller en lunken svag sodaopløsning.

Efter grundig aftørring med rent vand matslibes overfladen med fint slibepapir, kornstørrelse 240-280, for at sikre en god vedhæftning for efterfølgende maling. Derefter stryges med syntetisk maling, silkemat (Sadolin) Tempo eller blank Sadolux emaille. Disse malingstyper lagerføres i stort nuanceudvalg.

Trægulve:

Rengøring og afvaskning med eddikevand. Udsatte (nedslidte) steder plettes. Derefter stryges med blitsa. (Junckers).

Stengulve:

Rengøring med sæbevand (alm. brun sæbe): Ved gentagne afvaskninger fremhæves gulvenes naturlige farve.

Naturtræslofter:

Såfremt man ønsker at udsætte lysets påvirkning kan man anbefale følgende behandling,

Pudsning med slibepapir nr. 120-150.

1 à 2 gange Fixo, mat interiørlak (Sadolin) eller tilsvarende produkt.

Uden ansvar